



ARDEX X77

MICROTEC

Wysokoelastyczny klej do płytek

Na bazie cementu

Spełnianie wymagań EN 12004

Do mocowania i układania:

- płytek każdego rodzaju bez względu na chłonność
- płytek i kształtek betonowych
- płyt i okładzin obrobionych i przygotowanych z odpornego na wilgoć kamienia naturalnego
- do wewnątrz i na zewnątrz

Dodatkowe bezpieczeństwo dzięki wzmocnieniu włóknami:

- naprężenia wewnętrzne zostają kompensowane
- przyczepność międzywarstwowa zostaje podniesiona
- odkształcenia i zmiana objętości materiału zostaje zredukowana

Wodoodporny

Mrozoodporny

Elastyczny

Na ogrzewanie podłogowe

Duża wydajność

Materiał łatwy w stosowaniu

Wolny od wykwitów dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków

i uszlachetniaczy ARDEX X 77 + ARDEX E 90 Dodatek modyfikujący =

Specjalny klej o wysokiej elastyczności i urabialności w klasie S2 wg

EN 12002 posiadający właściwości wodoodporne i hydrofobowe



Wyprodukowane
w systemie jakości
QM/UM zgodnym z
DIN EN ISO 9001/14001

ARDEX Polska Sp.z o.o.
Stanowice, ul. Jarzębinowa 6
55-200 Oława
tel.: 71 716 45 60
fax: 71 716 45 61
biuro@ardex.pl
www.ardex.pl

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postfach
6120 DEUTSCHLAND
Tel.: +49 (0) 23 02/664-0
Fax: +49 (0) 23 02/664-240
kundendienst@ardex.de
www.ardex.de

ARDEX X77

MICROTEC Wysokoelastyczny klej do płytek

Zakres stosowania:

Stosowany do wewnątrz i na zewnątrz, na ściany i podłogi. Elastyczny klej o lekkiej puszystej konsystencji.

Układanie i mocowanie:

- płytek każdego rodzaju bez względu na ich chłonność
- mozaiki ze szkła i porcelany
- płyt i kształtek betonowych
- płyt z kamieni naturalnych odpornych na wilgoć

Osadzanie:

- odpowiednich płyt budowlanych, np. gipsowo-kartonowych
- płyt izolacyjnych z twardej pianki, styropianu, wełny mineralnej
- kształtowych płytek profilowanych (twarda pianka – płyty izolacyjne obustronnie pokrywane zaprawą – docieplenia)

Osadzanie i układanie płytek w basenach

Osadzanie ceramicznych okładzin na fasadach

Osadzanie i układanie płytek na jeszcze kurczących się podłożach betonowych i murowanych (mających minimum 3 miesiące)

Na podłożach przy ogrzewaniu podłogowym stosować metodę platerowania – nakładanie kleju również na płytkę.

Opis materiału:

Proszek na bazie specjalistycznych cementów, wypełniaczy, wzbogacony specjalnymi dodatkami, włóknami MICROTEC oraz elastycznymi tworzywami sztucznymi. Przy mieszaniu z wodą powstaje jednorodna, elastyczna zaprawa o dużej wytrzymałości. Czas pracy wynosi 3 godziny po zmieszaniu z wodą. Zaprawa twardnieje poprzez hydratację i wysychanie.

Przygotowane podłoża:

Podłoże może być suche lub wilgotne, musi być trwałe, nośne, mocne, wolne od kurzu i środków oddzielających.

Wewnątrz podłoża chłonne, gipsowe – szlifowane lub z jastrychu anhydrytowego powinny być zagruntowane środkiem ARDEX P 52 rozcieńczonym z wodą w stosunku 1:3.

Na podłoża niechłonne, np.:

metal, szkło, powłoki lakiernicze, tworzywa sztuczne we wnętrzach należy zagruntować środkiem ARDEX P 82.

Wewnątrz na stare płytki można zastosować produkt ARDEX P 4 lub wykonać cienkie szpachlowanie kontaktowe klejem ARDEX X 77.

Na zewnątrz budynków oraz na powierzchniach stale narażonych na działanie wilgoci przed przyklejeniem płytek należy nanieść jako warstwę szczepną i uszczelniającą ARDEX 8+9 (tarasy/balkony/łazienki itp.).

Układanie płytek, stosując klej ARDEX X 77, wykonuje się po wyschnięciu środka gruntującego, warstwy szpachli kontaktowej lub warstwy uszczelniającej.

Przygotowanie i stosowanie materiału:

Do czystego naczynia do mieszania wlewa się czystą wodę i intensywnie mieszając, sypie się proszek ARDEX X 77, aby uzyskać jednorodną konsystencję bez grudek. Po wymieszaniu robimy przerwę ok. 1 minuty i mieszamy ponownie. Otrzymujemy jednorodną, łatwą w nakładaniu puszystą masę klejącą.

W celu wymieszania 25 kg proszku ARDEX X 77 potrzebne jest ok. 11 litrów wody.

Konsystencja zaprawy zależy od rodzaju, wielkości i ciężaru układanych płytek.

W celu przygotowania kleju o jeszcze lepszych własnościach

– wysokoelastyczny, wodoodporny, należy zmieszać proszek

ARDEX X 77 z rozcieńczonym w wodzie w stosunku 1:2 płynem

– plastyfikatorem ARDEX E 90.

Proporcje mieszania w tym przypadku wynoszą:

25 kg ARDEX X 77 – proszek

4,5 kg ARDEX E 90

9,0 l wody

Zaprawa ARDEX X 77 jest наносzona na podłoże i tak rozprowadzana za pomocą zębatej packi, aby zapewnić klejenie płytek na całej ich powierzchni. Podłoże, rodzaj, wielkość i odwrotna strona płytek decydują o doborze wielkości packi zębatej. Przy powierzchniach wystawionych na duże obciążenia zaleca się nanoszenie zaprawy także na tylną powierzchnię płytki, aby uzyskać możliwie pełne podsadzenie okładziny.

Chropowate i nierówne podłoża można przespachlować i wyrównać przy użyciu ARDEX X 77. Po stwardnieniu warstwy wyrównującej można wykonać układanie okładzin.

Jednorazowo nałożone powierzchnie kleju powinny być jedynie tak duże, aby można było łatwo ułożyć płytki w jeszcze wilgotną warstwę zaprawy.

Ułożone płytki można korygować do 30 minut od ich położenia.

Przy klejeniu płyt tłumiących i izolujących nanosi się zaprawę w formie pasów lub kęsów na odwrotnej stronie płyt. Jeżeli przeznaczone do osadzania i klejenia płyty nie posiadają powierzchni porowatej, należy w takim przypadku powierzchnię najpierw otworzyć mechanicznie (szlifowanie grubym ziarnem), tak by zwiększyć przyczepność.

Przy układaniu mozaiki pokrytej z przodu przyklejoną siatką papierową na szkło lub porcelanie należy nałożyć tak dużo zaprawy ARDEX X 77, aby przy dociśnięciu mozaiki w przestrzeniach do fugowania pojawił się klej. W takim przypadku konieczne jest również dodatkowe fugowanie za pomocą ARDEX X 77.

W razie wątpliwości należy przeprowadzić klejenie próbne.

ARDEX X 77 należy stosować w temperaturze powyżej 5°C.

Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają czas pracy, stosowania i obciążenia gotowej powierzchni.

Zaleca się:

Przy osadzaniu płytek na płytach budowlanych należy zwrócić uwagę na to, aby były one stabilnie, sztywno umocowane na konstrukcji.

W przypadku wykonania uszczelnień podpłytkowych zgodnych z instrukcją pod tytułem:

Wskazówki odnośnie wykonania uszczelnień w powiązaniu z okładzinami płytkami, płytami we wnętrzach i na zewnątrz

– zaleca się masy uszczelniające firmy ARDEX.

Marmur i inne kamienie naturalne wrażliwe na wilgoć należy układać we wnętrzach przy użyciu systemowego ARDEX

– szybkowiążącego kleju budowlanego.

W kąpieliskach leczniczych lub termalnych należy stosować epoksydowy klej i zaprawę do fugowania ARDEX WA.

Przy układaniu płytek na podłożach pływających należy tak dobrać płytki i ich wzór, aby zawsze była możliwość przeniesienia dokładnie dylatacji z podłoża jastrychowego na dylatację pomiędzy płytkami.

Uwaga:

Zawiera cement drażniący dla oczu i skóry. Reaguje alkalicznie. W przypadku kontaktu należy oczy i skórę przemyć wodą. Podrażnienia oczu wymagają pomocy lekarskiej. Przy pracy należy stosować odpowiednie rękawice ochronne, okulary ochronne i obuwie.

Produkt oryginalnie zapakowany i nieotwarty nie działa szkodliwie na środowisko.

Zawiera cement niskochromianowy.



1783
0432
0370

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
D-58453 Witten
Niemcy

04

54060

EN 12004:2007+
A1:2012

ARDEX X77
Cementowa zaprawa klejowa
EN 12004:C2TE-S1

Przyczepność początkowa:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po starzeniu termicznym:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Przyczepność po cyklach zamrażania i odmrażania:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Czas otwarty:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po 30 minutach NPD
Przyczepność wczesna po 6 godzinach:	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Spływ:	$\geq 2,5 \text{ mm}$ i $< 5 \text{ mm}$
Odkształcenie:	A2-s1
Reakcja na ogień:	A2-s1

Dane techniczne według normy jakości ARDEX:

Proporcje

mieszania: Około 11 l wody : 25 kg proszku, co odpowiada ok. 1 c.o. wody : 2,25 c.o. proszku

Gęstość nasypowa: 1,0 kg/l

Gęstość świeżej masy: 1,5 kg/l

Zużycie materiału: Przy gładkim podłożu:
paca zębata 3×3×3 mm ok. 1,0 kg/m² proszku
paca zębata 6×6×6 mm ok. 1,6 kg/m² proszku
paca zębata 8×8×8 mm ok. 2,2 kg/m² proszku
paca zębata 10×10×10 mm ok. 2,6 kg/m² proszku

Czas pracy (20°C): ok. 3 godzin

Czas układania płytek: ok. 60 minut po nałożeniu kleju

Czas korekcji: 15-30 minut

Możliwość obciążenia ruchem pieszym (20°C): Po ok. 1 dniu, potem możliwość fugowania

Fugowanie na ścianie (+20°C): po ok. 8 godzinach

Przyczepność do podłoża: Dla płytek z kamionki po 28 dniach sucho, wilgotno ok. 1,0-2,0 N/mm² ciepło ok. 1,0-1,5 N/mm² cykl mróz/odwilż ok. 1,0-1,5 N/mm²

Stosowanie w systemie ogrzewania odłogowego: tak

Opakowanie: Worki po 25 kg netto

Magazynowanie: W suchych pomieszczeniach przez 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętych opakowaniach

Ponosimy pełną odpowiedzialność za wysoką jakość naszych produktów. Zalecenia dotyczące obróbki zostały opracowane na podstawie wieloletnich doświadczeń. Są to jednak tylko zalecenia ogólne, które nie gwarantują zachowania właściwości produktu, ponieważ nie mamy wpływu na warunki panujące na placu budowy oraz na jakość wykonywania prac.