

CLEAN & COLOR PLAMOODPORNĄ FARBA LATEKSOWA



**ŁATWE ZMYWANIE
PLAM**
Plamy znikają - kolor
zostaje



**PRZYJAZNA
DLA ALERGIKÓW**



**IDEALNIE GŁADKA
W DOTYKU**
Eleganckie satynowe
wykończenie



ZAKRES STOSOWANIA



Plamoodporna farba lateksowa CLEAN & COLOR pozostawia gładką, satynową powłokę, odporną na zabrudzenia i typowe plamy i przyjazną dla alergików. Szczególnie polecana jest do malowania pomieszczeń narażonych na zabrudzenia, jak ciągi komunikacyjne, korytarze, salony, jadalnie i pokoje dziecięce. 7 razy bardziej odporna na szorowanie w – zabrudzenia znikają, kolor zostaje.

GLÓWNE CECHY



- plamoodporna – łatwe zmywanie typowych plam i zabrudzeń
- 7 x bardziej odporna na szorowanie (w porównaniu do standardowych farb wg normy PN-EN-13300)
- idealnie gładka w dotyku
- przyjazna dla alergików
- doskonałe krycie malowanej powierzchni
- delikatnie satynowy efekt wykończenia
- wydajność do 15m²/l

DANE TECHNICZNE



Kolor	49 gotowych kolorów
Wygląd powłoki	satynowa
Lepkość Brookfield RVT, 20±2°C, [mPas]	8500 ÷ 15000
Gęstość, 20±0,5°C, [g/cm³]	najwyżej 1,500
Zawartość części stałych, [g/cm³]	co najmniej 40,0
Odporność na szorowanie	PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro), zgodna z PN-EN-13300 klasa 1-2 w zależności od koloru

APLIKACJA



Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia powłoki (temp. +23±2°C)	2-3 h
Nanoszenie drugiej warstwy	po 2-3 h
Sposób nanoszenia	pędzel, wałek, natrysk
Rekomendowane narzędzia marki ProGold	Wałek Polyamide Magic, Wałek Microfibre Wałek Microfibre Extra
Wydajność przy jednej warstwie	do 15 m ² /l
Rozcieńczalnik	woda

**PRZYGOTOWANIE
PODŁOŻA**


- Pozostałości po farbach klejowych dokładnie usuń, a podłoże zmyj wodą.
- Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem.
- Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi odtłuść poprzez umycie wodą z dodatkiem odpowiednich środków myjących.
- Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyłaca lub uszkodzona maluj bez gruntowania.
- Tapety z włókna szklanego oraz na podkładzie flizelinowym maluj bezpośrednio farbą lub postępuj zgodnie z wytycznymi producenta tapety.
- Świeże tynki i podłoża silnie chłone wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntuj preparatem Acryl Grunt marki Progold.
- Do wyrównania chłonności podłoża stosuj Grunt lateksowy marki Dekoral.
- Uciążliwe plamy i zatłuszczenia zabezpiecz farbą na plamy – Renostyl Plus marki Dekoral.

Uwaga! – Dobra rada.

Przed przemalowywaniem starych powierzchni, jeżeli nie jesteś pewny, że podłoże jest spójne, wykonaj próbę na małej powierzchni. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt (tłuszczenie, odpajanie powłoki) poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować do malowania.

MALOWANIE


- Świeże tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich nałożenia.
- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Ewentualne wypływy kolorantów na powierzchni farby są naturalną cechą produktu. Nie dodawać obcych składników.
- Dany kolor, który ma być aplikowany na powierzchnię, może pochodzić z różnych partii produkcyjnych, ale przed użyciem należy wymieszać zawartość puszek w opakowaniu zbiorczym.
- W razie potrzeby rozcieńcz wodą w ilości max. 5% objętości.
- Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej. Dla osiągnięcia zadowalającego efektu dekoracyjnego (jednorodny kolor) w przypadku intensywnych kolorów (np. odcienie czerwonego, fioletowego oraz pomarańczowego) może być konieczne nałożenie trzeciej warstwy farby.
- **Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad:**
 - poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską,
 - farbę nanosić starannie i równomiernie, a ostatnie pociągnięcia wałkiem prowadzić w jednym kierunku,
 - krycie farby zależy od rodzaju i przygotowania podłoża, jakości wykonanego gruntowania oraz zastosowanego narzędzia,
 - niektóre odcienie, szczególnie na podłożu kontrastowym mogą wymagać zastosowania Podkładowej farby gruntującej marki Dekoral,
 - najlepszy efekt uzyskasz stosując wałek sznurkowy typu mikrofibra (fazowana) o długości runa od 8mm do 12mm,
 - efekt końcowy należy oceniać po całkowitym wyschnięciu 2 warstw farby,
 - większe powierzchnie ścian malujemy szerokim wałkiem (25cm) rozprowadzając farbę ruchami pionowymi w kierunkach góra-dół,
 - malowane fragmenty łączyć „mokro na mokro” nie doprowadzając nanoszonej powłoki do tak zwanego efektu „suchych brzegów”,
 - w czasie malowania jednej powierzchni np. ściany nie powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce,
 - farbę na wałek nabieramy dość obficie i rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować „suchym wałkiem”,
 - przy intensywnych kolorach nie wykonujemy miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki farby, lecz malujemy całą ścianę,
 - w czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczamy do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą.
- Maluj w temperaturze +10°C do +30°C i wilgotność max. 70%
- Minimalna temperatura malowanego podłoża +5°C.
- Pełne właściwości użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach od pomalowania.
- W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

**USUWANIE
ZABRUDZEŃ**


Plamy, zabrudzenia powstałe na wymalowanych powierzchniach usuń niezwłocznie po ich powstaniu (czas usunięcia zabrudzenia to maksymalnie 15 minut).

• Zabrudzenia płynne:

- delikatnie osuszyć zachłapanie papierem ręcznikowym, starając się nie dopuścić do wtrącenia plamy w strukturę farby,
- po osuszeniu zmyć plamę wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,
- jeżeli po zmyciu wodą ślad po zachłapaniu jest dalej widoczny, użyć detergentu typu płyn do mycia naczyń, zmywać bez użycia nadmiernej siły, po usunięciu zabrudzenia powłokę zmyć wodą oraz osuszyć za pomocą miękkiej szmatki.

• Zabrudzenia stałe:

- delikatnie usunąć wszelkie stałe zabrudzenia oraz pozostałości maziste, a następnie zmyć zabrudzenie wodą przy użyciu miękkiej gąbki lub szmatki bez nadmiernego szorowania,
- w przypadku mocno barwiących zabrudzeń zaleca się intensywnie i często płukać gąbkę lub szmatkę w wodzie, aby nie dopuścić do wcierania zabrudzenia w strukturę farby,
- jeżeli po zmyciu wodą, ślad po zachłapaniu jest dalej widoczny, użyć detergentu typu płyn do mycia naczyń,
- zmywać bez użycia nadmiernej siły, po usunięciu zabrudzenia powłokę ponownie zmyć wodą oraz osuszyć.


Uwaga!

- **Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby.**
- W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się przemyć całą powierzchnię (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone).
- Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia” szczególnie widoczne na kolorach o intensywnej barwie.
- Pozostawić do pełnego wyschnięcia.

**DODATKOWE
INFORMACJE**

Wskazówki BHP i PPOŻ

W trakcie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Chronić przed dziećmi. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub etykietę. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki.

Świadectwo	Posiada Świadectwo Własności Drażniących i Uczulających (tzw. Hypoalergia)
Atesty	Posiada Atest Higieniczny PZH
Zwartość LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/c/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera max. 30g/l.
PKWiU	20.30.11.0
Data ważności	36 miesięcy od daty produkcji
Przechowywanie	 <small>CHRONIĆ PRZED ZAMRAŻANIEM</small>
Opakowania handlowe	2,5 L ; tester 40 ml
Data aktualizacji	Kwiecień 2022

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. PPG Deco Polska Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym składowaniem, magazynowaniem, transportem oraz aplikacją i stosowaniem produktu. Informacji podanych w Karcie Technicznej nie należy odczytywać jako udzielenia gwarancji jakości na opisany tam produkt. Spółka zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Karcie Technicznej bez uprzedzenia.